


ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТІОСУЛЬФАТНОГО КОМПЛЕКСА ЗОЛОТА (I): УТВОРЕННЯ ІРСТ $\{Na^+[Au(S_2O_3)_2]^{3-}\}$

Стезерянський Е.А., Омельчук А.О.

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, проспект
Палладіна 32/34, 03680 Київ 142, Україна
e-mail: stez@ionc.kiev.ua (Стезерянський Е.А.)

Дослідження особливостей катодного відновлення тіосульфатних комплексів золота (I) необхідно при розробці електролітів золочення для виготовлення мікроелектронних компонентів. У цій роботі вивчено вплив концентрації катіонів натрію на процес електрохімічного відновлення тіосульфатного комплексу золота (I). Робочі розчини містили 1 ммоль л⁻¹ Na₃Au(S₂O₃)₂, 18 ммоль л⁻¹ Na₂S₂O₃ (соотношение Au : S₂O₃ 1:20), 10 ммоль·л⁻¹ Na₂B₄O₇ і 60 - 500 ммоль·л⁻¹ NaClO₄, рН 9.2. В УФ - спектрах цих розчинів виявлена смуга поглинання з максимумом 260.7 нм, при цьому її оптична щільність зростає зі збільшенням концентрації катіонів Na⁺ (Рис. 1). Присутність такої смуги в спектрі свідчить про утворення іонної пари комплексу з переносом заряду (ІРСТ) катіон натрію - аніон дітіосульфатаурата $\{Na^+[Au(S_2O_3)_2]^{3-}\}$.



Величина константи стійкості комплексу ІРСТ, яка визначена методом Бенеші - Гільдебранда, дорівнює $K_{IPCT} = 45.2$, $\log_{10} K = 1.65$, коефіцієнт екстинкції $\varepsilon = 455$ л·моль⁻¹·см⁻¹




Рис. 1. Електронні спектри поглинання розчинів, що містять 1 ммоль·л⁻¹ Au(S₂O₃)₂³⁻, 18 ммоль·л⁻¹ S₂O₃²⁻, 10 ммоль·л⁻¹ B₄O₇²⁻ і різну кількість Na⁺. Концентрація катіонів Na⁺, моль·л⁻¹: 1 - 0.06; 2 - 0.07; 3 - 0.10; 4 - 0.12; 5 - 0.50.




Рис. 2. Залежності величин поглинання в координатах $\log_{10} A/(A_{max} - A)$ від логарифма рівноважної концентрації іонів натрію (а) і в координатах Бенеші - Гільдебранда (б).

Електрохімічне відновлення тіосульфатних комплексів золота (I) на першій ділянці поляризаційної кривої ($E \sim -0.80$ - -0.82 В) протікає через шар адсорбованих на поверхні золотого електрода з'єднань (Рис. 3). З ростом катодної поляризації

відбувається десорбція деяких сполук і звільнення активних центрів на поверхні. На цих центрах відбувається процес відновлення комплексних частинок, який не ускладнений їх проникненням через шар адсорбованих з'єднань.




Рис. 3. Поляризаційні криві відновлення тіосульфатних комплексів золота (I) на золотому обертовому дисковому електроді, які отримані в розчинах з різною концентрацією катіонів Na^+ , моль л^{-1} : 1 - 0.06; 2 - 0.07; 3 - 0.08; 4 - 0.10; 5 - 0.12; 6 - 0.50. $n = 2500$ об мин^{-1} . $v = 5$ мВ с^{-1} . На вставці (а) наведено ділянки поляризаційних кривих при потенціалах $E = -0.75 - -0.92$ В.





Рис. 4. Залежності $\frac{i}{\omega^{1/2}} - i$, що отримані в розчинах з різними концентраціями катіонів Na^+ . Позначення концентрацій C_{Na^+} , як на рис. 3.

Поляризаційні вимірювання на золотом ОДЕ показали, що величини $\frac{i}{\omega^{1/2}}$ лінійно зменшуються з ростом щільності струму i до досягнення постійних значень (Рис. 4). Це свідчить, що переносу електрона передують гомогенна хімічна реакція приєднання катіонів Na^+ і утворення електрохімічно активного комплексу IPCT $\{\text{Na}^+[\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}\}$.



Величина константи стійкості K_{IPCT} , яка отримана з даних поляризаційних вимірювань, склала 41.4, $\log_{10} K = 1.62$ (іонна сила 0.10 - 0.12 моль л^{-1}). Ці значення близькі до величини K , визначених спектроскопічним методом.

Гетерогенна електрохімічна реакція протікає за механізмом відновної електрохімічної десорбції. Лімітуючою стадією процесу є десорбція з активного центру адсорбованої частинки ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ або інших) і сорбція IPCT $\{\text{Na}^+[\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}\}$. Збільшення вмісту катіонів Na^+ підвищує концентрацію IPCT $\{\text{Na}^+[\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}\}$ і прискорює перенос електрона.